

Floor Paint 1K

Opis produktu:

Floor Paint 1K to wewnętrzno - zewnętrzna podłogowa farba poliuretanowo – akrylowa, która ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną może być przeznaczona do drewnianych podłóg, linoleum, metalu i betonu. Nadaje się do użytku zarówno domowego, jak również komercyjnego. Dzięki doskonałej przyczepności, wysokiej odporności na wodę, zarysowania i warunki atmosferyczne może być stosowana na powierzchni znajdujące się w najbardziej wymagających miejscach: garażach, piwnicach, schodach i innych powierzchniach użytkowych. W pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi zaleca się stosowanie Floor Paint EP-V.

Dane techniczne:

Spoivo:	poliuretanowo-akrylowe
Charakterystyka dyfuzji:	przepuszczalna dla pary wodnej przy dwóch warstwach, każda 0,1 l/m ²
Temperatura stosowania:	min. +5 °C
Czas schnięcia:	max. 2h
Czas utwardzania:	12h
Pełne parametry użytkowe:	5-7 dni
Ciężar właściwy:	1.2
Zawartość substancji stałych:	około 47% suchej masy
Wydajność:	1 litr pokrywa ok. 10 m ²
Stopień połysku:	około. 40 (półpołysk)
Zagrożenie pożarowe:	brak zagrożenia pożarowego
Termin ważności:	2 lata. Chronić przed mrozem.

Pakiety:

1 L, 4 L, 10 L.


Kolorystyka:

Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach

Przygotowanie:

Przed malowaniem wyłącz ogrzewanie podłogowe. Dokładnie wyczyść powierzchnie, które mają być malowane. Wypełnij wszystkie otwory, pęknięcia i nierówności za pomocą Hagmans Floor Putty. W przypadku większych uszkodzeń użyj grubej zaprawy naprawczej. Stare powłoki farby czy lakieru oszlifuj i wygładź. Podczas malowania uszkodzonych powierzchni drewnianych nakładaj 1 - 2 warstwy Hagmans Barrier Primer uważając aby nie powstały zacieki. Na silnie odbarwionych podłożach zawsze stosuj dwie warstwy. W zależności od podłoża: zagruntuj przy użyciu Hagmans Barrier Primer, alternatywnie Floor Paint 1K. Upewnij się, że wentylacja jest dobra. Drugą warstwę nałóż nierozcieńczoną farbą podłogową Floor Paint 1K.



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39511-002	
Produkt do ochrony powierzchni betonowych Powłoka	
Klasyfikacja ogniowa : Przepuszczalność pary wodnej: Pochłanianie kapilarne i przepuszczalność wody: Siła przyczepności:	B _{fl} -S1 Klasa I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²